








VOCE DI CAPITOLATO - calcestruzzo per finitura "tipo lavato"
 Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica (tipo FLOORTECH PRERIT di AZICHEM srl), eseguita mediante l'impiego di un calcestruzzo ad elevata durabilità.
 Al calcestruzzo, con resistenza minima di 30 N/mm² (Classe 25/30 secondo UNI EN 206-1), confezionato con aggregati locali arrotondati e a spigolo di cava con aggregati di diversa tipologia e provenienza da comparsa a parte) è censuato l'additivo "Tipo 10-A-1 32,5 R e 42,5 R (di colore grigio o bianco), pigmentato a meno con ossidi ferrosi solubili (tipo PROTECH OXICROM di AZICHEM srl), versato addizionale sia in precolato multigranulato in polvere (tipo PRET COMPOLINO di AZICHEM srl), opportunamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni di questa tipologia con una pacifica ed equilibrata miscela di filler reattivi a base di silicio, microsilice in polipropilene multigranulato, agenti aeranti, fluidificanti e stabilizzanti, che flow in polipropilene (tipo SARTSEALI PA-10 di AZICHEM srl) di lunghezza pari a 1 mm.
 Le addizioni di cui sopra sono finalizzate al conseguimento dei necessari incrementi di coesione, del conglomerato fresco, della stabilità agli agenti atmosferici ed aggressivi, della resistenza ai cicli di gel/degelo, della resistenza all'abrasione, alla lisciviazione agli ioni, per consentire l'eliminazione della usuale rete elettrodalata, ove non contemplata progettualmente.
 MIX DESIGN INDICATIVO PER IL CONFEZIONAMENTO DI 1 MC DI CALCESTRUZZO SPECIFICO PER L'ESECUZIONE DI PAVIMENTAZIONI ARCHITETTONICHE IN GHISETTO LAVATO
 Cemento Tipo III-L 32,5 R (grigio o bianco): 350 - 450 kg
 Aggregati puliti e selezionati (arrotondati o a spigolo di cava): diam. 6-12 mm (circa): circa 1.500 kg
 Sabbia pulita e selezionata (diam. 0,3 mm (circa): circa 100 kg
 PRET COMPOLINO (additivo multigranulato): 25 kg
 PROTECH OXICROM (ossido di ferro solubile nel colore grigio): 15 - 25 kg
 READYMESH PA-10 (flow in polipropilene multigranulato da 12 mm): 0,5 - 1 kg
 Acqua (quanto basta): Circa 250 l
 TOTALE MISCELA: Circa 2.500 kg
 La preparazione, dello spessore complessivo di 15 cm (10 cm di supporto + 5 cm di pavimentazione in ghiaietto lavato) e di spessore diverso indicato dalla D.L. in funzione della destinazione finale dell'opera, dovrà essere messa in opera previa realizzazione di un sottobanco in calcestruzzo di un tenore perfettamente compatto, in ogni caso, opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale dell'opera (interventi di comparsa a parte), con successivo posizionamento dei giunti di dilatazione ed eventuali inserti coattivi il medesimo architettonico secondo le prescrizioni della D.L. (da comparsa a parte), e opportuna protezione di cordoli, scogliera e ogni altro elemento architettonico che potrebbe subire intaccamenti durante la posa in opera e la lavorazione della pavimentazione, da realizzarsi mediante l'applicazione di idonei rivestimenti o specifiche mastiche.
 La posa in opera avverrà nei campi precedentemente predisposti secondo le seguenti fasi:
 Al termine delle operazioni di stesura, stagliatura e liscivatura a mano dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che potrebbe indurre l'affondamento degli aggregati, verrà applicata e spazzata con adeguata forza a bassa pressione (manuale o elettrica) una strata uniforme variabile da 100 a 250 gr/m² (in base alla qualità del calcestruzzo impiegato e alle condizioni meteorologiche presenti al momento della stesura), di un ritardo/indurimento di presa superficiale (tipo PRET SOLUTION di AZICHEM srl), a base di poliacrilati e cherani costituiti da molecole di alcole e gruppi estere, conferendo elasticità e resistenza a sfregamento, con il vantaggio di ritardare convenientemente l'indurimento della matrice cementizia superficiale del calcestruzzo e di agire, nel contempo, come protettivo antepolvere.
 Entro 24 ore, in funzione delle condizioni di umidità, temperatura, quantità e classe di cemento impiegato (con temperatura esterna compresa tra 10 a 22 gradi) il tempo ideale per l'irrigazione è di circa 6-8 ore. In superficie di calcestruzzo stagliato e battuto sulla superficie con rastello a presa d'acqua, verrà applicato un sottobanco di acqua fredda a pressione, per porre in vista gli aggregati.
 La superficie della pavimentazione, una volta asciutta e pulita dalla polvere eventuale, verrà trattata mediante irrorazione, con pompa manuale ed elettrica a bassa pressione, per un consumo di circa 100 - 200 gr/m² con il trattamento idro-oleo repellente PRET SURFACE, in funzione dell'intensità di esposizione e servizio, comunque caratterizzata da elevato effetto di protezione e cura, in cui ogni giro di acqua ed olii digestivi, ove presenti, nonché la durabilità complessiva dell'opera, senza determinare alcuna criticità in termini di possibili deterioramenti.
 In base alle dimensioni dell'area pavimentata e alla sua conformazione geometrica dovranno essere realizzati opportuni giunti di dilatazione e l'impiego di sigillanti adeguatamente. Il corretto dimensionamento della sezione di sigillatura dovrà prevedere una larghezza pari a 1/12 mm e una profondità pari ad 1/4 - 1/5 dello spessore della pavimentazione. Al fine di impedire lo scollamento sul fondo del giunto del sigillante e dimensionare correttamente la sua profondità, dovrà essere posta, in opera nella sede del giunto un adeguato cono di sabbia compattata antistante il polietilene espanso a cellula chiusa (tipo FILTINE FONDOGIUNTO 15 di AZICHEM srl), avente il diametro superiore di almeno il 20% rispetto alla larghezza del giunto. Per eliminare perfettamente la sigillatura, i giunti verranno nastriati prima latta con rastello di carta adesiva.
 La sigillatura dei giunti dovrà essere realizzata mediante estrusione con apposita spatola di opportuno sigillante monocompente, granulometrico, a rapido indurimento, a modulo elastico medio-alto (tipo PROTECH FLEX di AZICHEM srl), previo accurata pulizia e aspirazione della polvere dalla sede del giunto mediante getto di aria compressa.
 Lo spazzamento per la rimozione delle parti in eccesso e la liscivatura immediata del sigillante nel giunto, verrà effettuata con una spatola metallica leggermente umidita con acqua e sapone. A completamento delle operazioni verrà immesso il nastro di carta adesiva.

2 Corrosione indotta da carbonatazione
 Nel caso in cui il calcestruzzo che contiene armature a rete metallica sia esposto all'aria ed all'umidità, l'esposizione deve essere classificata come segue:

X1	Parmemente secco, esposto a natura d'acqua	Dolcezza all'interno di edifici con umidità relativa dell'aria bassa
X2	Parmemente umido e saturato d'acqua, trascurabile secca	Calcestruzzo permanentemente umido e saturato d'acqua e esposto a natura d'acqua
X3	Moderata e alta umidità dell'aria	Calcestruzzo in contatto con acqua per lungo tempo
X4	Dolcezza e secca e esposto a natura d'acqua	Calcestruzzo in contatto con acqua per lungo tempo

CLASSE XC4 si riferisce a calcestruzzi armati per strutture esterne esposte direttamente alla pioggia.
 Esempi di tipologie strutturali per la classe XC4
 pavimenti esterni non soggetti a cicli di gelo e disgelo, terrazze non coperte, muri, pile da ponte in clima temperato, vasche di contenimento acque non aggressive, pensiline e altri elementi strutturali a vista esposti ciclicamente a condizioni di asciutto e bagnato.

CLASSE	SPESSORE MINIMO DI COPRIFERRO (c _{min})			
	VITA NOMINALE 50 ANNI		VITA NOMINALE 100 ANNI	
	C.A.	C.A.P.	C.A.	C.A.P.
XCl	15	26	26	36
Xc2, Xc3	26	36	36	46
Xc4	36	46	46	56
Xs1, Xs2	36	46	46	56
Xs2, Xc3	46	56	56	66
Xs3, Xc3	46	56	56	66




NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 D.M. 17/01/2018, C.M. 21/01/2019 n.7, UNI EN 934-2,
 Fluidificante Se necessario per raggiungere la lavorabilità richiesta, rispettare le prescr. dello UNI934-2

SLUMP	Classe di consistenza S3-SEMIFLUIDA con abbassamento al cono da 10 a 15 cm	Classe di consistenza S4-FLUIDA con abbassamento al cono da 16 a 21 cm
-------	--	--

Copriferro nominale	N.B.: VERIFICARE CHE NON CI SIANO PRESCRIZIONI PIU' RESTRITTIVE AD ESEMPIO PER GARANTIRE PRESTAZIONI REI DELLE STRUTTURE								
Classe di contenuto in cloruri	Classe di consistenza S3-SEMIFLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA
	Classe di consistenza S3-SEMIFLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA
	Classe di consistenza S3-SEMIFLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA
	Classe di consistenza S3-SEMIFLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA
	Classe di consistenza S3-SEMIFLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA	Classe di consistenza S4-FLUIDA

Elementi in C.A.	SPESSORE MINIMO DI COPRIFERRO (c _{min})			
	VITA NOMINALE 50 ANNI		VITA NOMINALE 100 ANNI	
Ambiente	nessun rischio di attacco o di corrosione/senza armatura			
	asciutto o bagnato permanentemente			
	bagnato/parzialmente asciutto			
	umidità moderata			
	climaticamente bagnato ed asciutto			
	climaticamente bagnato ed asciutto			
	moderata saturazione d'acqua senza impiego di agente antigelo			
	moderata saturazione d'acqua con uso di agente antigelo			
	elevata saturazione d'acqua senza agente antigelo			
	elevata saturazione d'acqua con agente antigelo o acqua di mare			
ambiente chimico debolmente aggressivo				
ambiente chimico moderatamente aggressivo				
ambiente chimico fortemente aggressivo				



PROGETTO ESECUTIVO

Data revisione:	Indice revisione:	Natura della modifica:
Ottobre 2024	00	Prima emissione

Titolo elaborato:
Tavola strutturale

Ns. Rif.	Data	Scala	Dim. foglio	Elaborato n°
24BP13	Ottobre 2024	Varie	A1+	012.E.ST_PC_00

DIRETTORE TECNICO:
 Dott. Ing. Massimo Sartorelli

PROGETTAZIONE:
 Dott. Ing. Massimo Sartorelli

Approvazione:
 Dott. Ing. Massimo Sartorelli

BLU progetti
 Via Repubblica n.1
 21020 - Varese Borgh (VA)
 tel. +39 0332.961097
 fax. +39 0332.961162
 info@bluprogetti.eu
 bluprogetti@pec.it